| Pos. | Menge: | | Magnetfarbe auf vorhandenem Glasgewebe | | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|------|--------|----|---|---|--------------|--------------|
| 1 | | m² | Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Glasgewebesystem mit Magnetfarbe und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten. | | | |
| | | | Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Magnetfarbe: Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen. Tipp: Um eine bessere Magnethaftung der Magnete zu erzielen ist es ratsam die Magnetfarbe im frischen Zustand mit einem Edelstahlglätter abzuglätten. Die getrocknete Endbeschichtung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m² | d | | |
| 3 | | m² | Beschichtung: Zweimaliger Anstrich mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. Verbrauch ca.250 ml/m² für zwei Anstriche | | | |