

Pos. Menge: Magnetfarbe auf Kalkmörtelputz Einzelpreis: Gesamtpreis:

1 m² **Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Magnetfarbe beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.

Grundierung: Acryl Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²

Beschichtung: Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen.
Verbrauch: 600 ml/m²

Schlussanstrich: 2 Anstriche mit Alphetex Semi-gloss SF.
Verbrauch: 250 ml/m²

m²