Pos.	Menge:		Magnetplatten auf Dispersionsfarbe intakt	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
1		m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Magnetplatten bekleben.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex R1“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Mit 120er Körnung die gesamte Fläche planschleifen. Verbrauch Ardex R1: 800g/m² je mm Auftragsstärke **Grundierung** mit Hydrosol Tiefgrund. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² ……	……
2		m²	**Plattenverklebung:** Die Magnetplatten- Raum- und Untergrundtemperatur sollte +18° C nicht Unterschreiten. Den Klebebereich mit einem Klebeband markieren. Milacor Powerkleber (EC1 Ausrüstung) mit einem Zahnspachtel **B2** gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, danach das Klebeband entfernen. Milacor Magnetplatten sofort in das feuchte Kleberbett einlegen und mit einer Hartgummiwalze kräftig andrücken. Eventuelle Verunreinigungen vor dem Beschichtungsaufbau von der Oberfläche der Milacor Magnetplatten mit Anlauger, z.B. Pufas Anlaugerspray entfernen. **Wichtig:** Werden Milacor Magnetplatten nicht auf Putz, sondern auf einem Untergrund (Gipskartonplatten oder ähnliche) verklebt, bei der Trocknung schrumpfen kann, auch wenn es nur Bruchteile von einem Millimeter sind, muss ein Fugenabstand von ca. 1 mm gelassen werden. <u>Holzbaukonstruktionen sind als Untergrund nicht geeignet.</u> Nach ausreichender Trocknung die Plattenstöße mit Jansen Acryl Feinspachtel oder gleichwertige Produkte bearbeiten. Die Randbereiche mit „Arduplan 826“, oder gleichwertige Produkte anspachteln. Eventuell beschädigte Oberflächen mit einer Zinkphosphatgrundierung nacharbeiten. Verbrauch Magnetplatten: 1 m² Verbrauch Powerkleber: 0,6 kg/m² Verbrauch Arduplan 826: 1,5 kg/m²	m² ……	……
2		m²	**Endbeschichtung: Glasgewebesystem** **Grundbeschichtung:** Pigmentierten Tapetengrund **Gewebeverklebung:** Capaver Glasgewebe plus, Design Nr. ....., in Capacoll GK einlegen und mit einem Tapezierspachtel blasenfrei auf Stoß verkleben. Verbrauch Glasgewebe: ca. 1,1 m² Verbrauch Capacoll GK: ca. 0,25 - 0,4 kg/m² **Zwischenanstrich:** Glasgewebe mit Capacoll Gewebegrundierung (Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300) unverdünnt beschichten. Verbrauch: ca. 0,20 – 0,28 l/m² **Schlussanstrich:** Glasgewebe mit Caparol Acryl Finish (Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300) unverdünnt beschichten. Verbrauch: ca. 0,15 l/m²	m² ……	……

Alternativposition:

3 m² **Endbeschichtung: Vliestapete oder Backgroundvlies**

Grundbeschichtung: Gesamte Fläche, pigmentierten Tapetengrund aufrollen

Verklebung: Vliestapete oder Backgroundvlies in Capacoll GK (oder vom Hersteller empfohlenen Kleber) einbetten, mit Tapezierspachtel oder Moosgummiwalze blasenfrei andrücken.
Verbrauch Gewebe/Vliestapete: 1,1 m²
Verbrauch Capacoll GK: ca. 0,25 - 0,35 kg/m²

m² …… ……

Alternativposition:

4 m² **Endbeschichtung: KEIM Soldalit System Kieselsol Silikatfarbe**

Eventuelle Verunreinigungen vor dem Beschichtungsaufbau von der Oberfläche der Milacor Magnetplatten mit Anlauger, z.B. Pufas Anlaugerspray entfernen. Verspachteln der Plattenstöße bzw. Randbereiche mit KEIM Dolomitspachtel. Spachtelgrate anschleifen, Staub entfernen.

Grundbeschichtung mit KEIM Soldalit
KEIM Soldalit unverdünnt oder verdünnt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit bis zu max. 10 % KEIM Soldalit Fixativ.

Schlussbeschichtung mit KEIM Soldalit
KEIM Soldalit unverdünnt streichen, rollen oder Spritzen.

Verbrauch Dolomitspachtel: ca. 1,8 kg/m²
Verbrauch KEIM Soldalit. 0,35 - 0,45 kg/m²

m² …… ……