Pos.	Menge:		Magnetplatten auf Dispersionsfarbe intakt	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
1		m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Magnetplatten bekleben.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex R1“ oder „Pufas R40“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Mit 180er Körnung die gesamte Fläche planschleifen. **Grundierung** mit Hydrosol Tiefgrund. Verbrauch Spachtelmasse: 900g/m² je mm Auftragsstärke Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² ……	…….
2		m²	**Plattenverklebung:** Die Magnetplatten- Raum- und Untergrundtemperatur sollte +18° C nicht Unterschreiten. Den Klebebereich mit einem Klebeband markieren. Milacor Powerkleber (EC1 Ausrüstung) mit einem Zahnspachtel **B2** gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, danach das Klebeband entfernen. Milacor Magnetplatten sofort in das feuchte Kleberbett einlegen und mit einer Hartgummiwalze kräftig andrücken. Eventuelle Verunreinigungen vor dem Beschichtungsaufbau von der Oberfläche der Milacor Magnetplatten mit Anlauger, z.B. Pufas Anlaugerspray entfernen. **Wichtig:** Milacor Magnetplatten müssen mit einem Fugenabstand von ca. 1 mm verklebt werden. <u>Holzbaukonstruktionen sind als Untergrund nicht geeignet.</u> Nach ausreichender Trocknung die Plattenstöße mit „Pufas pufamur Acryl-Feinspachtel“ oder einem gleichwertigen Produkt bearbeiten. Die Randbereiche mit „Arduplan 826“ oder Pufas SH45“ oder einem gleichwertigen Produkt anspachteln. Eventuell beschädigte Oberflächen mit einer Zinkphosphatgrundierung nacharbeiten. Verbrauch Magnetplatten: 1 m² Verbrauch Powerkleber: 0,6 kg/m² Verbrauch Spachtelmasse: 0,9 kg/m² je mm Auftragsstärke	m² ……	……
3		m²	**Endbeschichtung: Glasgewebesystem** **Grundbeschichtung:** Pigmentierten Tapetengrund **Gewebeverklebung:** Glasgewebe, Design Nr. ....., in „Milacor Systemkleber“ einlegen und mit einem Tapezierspachtel blasenfrei auf Stoß verkleben. Maße Glasgewebe: 50 / 25 m x 1,00 m Verbrauch Milacor Systemkleber: ca. 0,25 - 0,4 kg/m² **Grundanstrich:** Glasgewebe mit einer Dispersions-Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 (nach DIN EN 18363), nach Herstellerangaben verdünnt, beschichten. Verbrauch: ca. 125 ml/m² **Schlussanstrich:** Glasgewebe mit einer Dispersions-Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 (DIN EN 18363) unverdünnt beschichten. Verbrauch: ca. 125-150 ml/m²	m² ……	……

Alternativposition:

4 m² **Endbeschichtung: Vliestapete oder Backgroundvlies**

Grundbeschichtung: Gesamte Fläche, pigmentierten Tapetengrund aufrollen.

Verklebung: Vliestapete oder Backgroundvlies in „Milacor Systemkleber“ einbetten, mit Tapezierspachtel oder Moosgummiwalze blasenfrei andrücken.

Verbrauch Gewebe/Vliestapete: 1,1 m²
Verbrauch Milacor Systemkleber: ca. 0,25 - 0,35 kg/m²

Beschichtung: Zweimaliger Anstrich mit einer Dispersions-Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 (DIN EN 18363).

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

m² …… ……

Alternativposition:

5 m² **Endbeschichtung: Dispersions-Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 ohne Wandbelag.**

Spachtelung/Grundierung: 24 Stunden nach der Verklebung die gesamte Fläche mit „Ardex P82“ grundieren, mit „Ardex Arduplan 826“ ganzflächig bis zur vollständigen Glätte spachteln. Nach ausreichender Trocknung mit mittels Exzenterschleifer und 180er Körnung planschleifen. Anschließend mit Silikat-Fixativ grundieren.

Verbrauch: Ardex P82: ca. 100 g/m²
Verbrauch Ardex A826: 0,9 kg/m² je mm Auftragsstärke
Verbrauch Silikat-Fixativ: 150 ml/m²

Beschichtung: Zweimaliger Anstrich mit Dispersions-Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 (DIN EN 18363).

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche.

m² …… ……