Pos.	Menge:	Magnetspachtel auf Dispersionsfarbe nicht intakt	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
1	m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen. **Spachtelung:** Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt plan-spachteln. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 150er Körnung. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m² ……	……
2	m²	**Grundierung** mit Hydrosol Tiefgrund. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² ……	……
3	m²	**Magnetspachtelung:** Auf gesamte Fläche Milacor Magnetspachtel ca. 5 mm dick auftragen und Sofort mit einer Zahnspachtel C2 im 45° Winkel abziehen und abglätten. Bei Bedarf nach Trocknung vorhandene Spachtelgrate anschleifen. Zwischen-grundierung mit Hydrosol-Tiefgrund **unverdünnt.** Danach eine zweite dünne Schicht Milacor Magnet-spachtel auftragen und abglätten. Nach Trocknung gesamte Fläche mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch ca. 2,5 Kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm	m² ……	……
4	m²	**Beschichtung**: 2 Anstriche mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. Verbrauch: 250 ml/m² für zwei Anstriche	m² ……	……