

Pos. Menge: Magnetspachtel auf Dispersionsfarbe nicht intakt Einzelpreis: Gesamtpreis:

1	<p>m² Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen.</p> <p>Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Pufas R40“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 180er Körnung.</p> <p>Verbrauch Pufas R40: 900g/m² je mm Auftragsstärke</p>	m ²
2	<p>m² Grundierung mit Hydrosol Tiefgrund. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	m ²
3	<p>m² Magnetspachtelung: Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Milacor Magnetspachtel mittels Friess TopFill (18/23 cm) satt auftragen und im frischen Zustand mit Friess Putzperfekt 800 mm abglätten. Grundierung mit Hydrosol-Tiefgrund. Für eine ausreichende Magnethaftung sind zwei Schichten erforderlich. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch ca. 2,3-2,5 kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	m ²
4	<p>m² Beschichtung: 2 Anstriche mit dünnschichtiger Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.</p> <p>Verbrauch: 250 ml/m² für zwei Anstriche</p>	m ²