

Pos.	Menge:	Magnetspachtel auf Gipskartonplatten	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
------	--------	--------------------------------------	--------------	--------------

1	m <sup>2</sup>	<p><b>Wandflächen mit vorhandenem, Gipskarton, Q2 Spachtelung, mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.</b></p> <p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen eventuelle Unebenheiten mit „Pufas pufamur SH45“ oder gleichwertig nachspachteln. Nach Durchtrocknung mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch Pufas Pufamur SH45: 900g/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke</p>	m <sup>2</sup> .....	.....
---	----------------	---	----------------------	-------

2	m <sup>2</sup>	<p><b>Grundierung:</b> Hydrosol Tiefgrund LF.</p> <p>Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	.....
---	----------------	--	----------------------	-------

3	m <sup>2</sup>	<p><b>Magnetspachtelung:</b> Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Milacor Magnetspachtel mittels Friess TopFill (18/23 cm) satt auftragen und im frischen Zustand mit Friess Putzperfekt 800 mm abglätten. Grundierung mit Hydrosol-Tiefgrund. Für eine ausreichende Magnethaftung sind zwei Schichten erforderlich. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch: ca. 2,3-2,5 kg/m<sup>2</sup> je mm  Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm  Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	.....
---	----------------	---	----------------------	-------

4	m <sup>2</sup>	<p><b>Beschichtung:</b> 2 Anstriche mit dünnschichtiger Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.</p> <p>Verbrauch: 250 ml/m<sup>2</sup> für zwei Anstriche</p>	m <sup>2</sup> .....	.....
---	----------------	---	----------------------	-------