

1	<p>m² Wandflächen neu, Gipsputzflächenflächen (Mörtelgruppe: P IV a) mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Vorhandene Sinterschicht abschleifen. Unebene Untergründe mit „Pufas pufamur SH45“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch Pufas pufamur SH45: 900g/m² je mm Auftragsstärke</p>	<p>m²</p>
2	<p>m² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF.</p> <p>Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	<p>m²</p>
3	<p>m² Magnetspachtelung: Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Milacor Magnetspachtel mittels Friess TopFill (18/23 cm) satt auftragen und im frischen Zustand mit Friess Putzperfekt 800 mm abglätten. Grundierung mit Hydrosol-Tiefgrund. Für eine ausreichende Magnethaftung sind zwei Schichten erforderlich. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch ca. 2,3-2,5 kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	<p>m²</p>
4	<p>m² Beschichtung: 2 Anstriche mit dünnschichtiger Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.</p> <p>Verbrauch: 250 ml/m² für zwei Anstriche</p>	<p>m²</p>