

**Pos. Menge:      Magnetspachtel auf vorhandenem Glasgewebe      Einzelpreis:      Gesamtpreis:**

1                    m<sup>2</sup> **Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Glasgewebesystem mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

**Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein.

**Magnetspachtelung:** Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Milacor Magnetspachtel mittels Friess TopFill (18/23 cm) satt auftragen und im frischen Zustand mit Friess Putzperfekt 800 mm abglätten. Grundierung mit Hydrosol-Tiefengrund. Für eine ausreichende Magnethaftung sind zwei Schichten erforderlich. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit 180er Körnung planschleifen.

Verbrauch ca. 2,3-2,5 kg/m<sup>2</sup> je mm  
Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm,  
Verbrauch Tiefengrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>..... ..

2                    m<sup>2</sup> **Beschichtung:** 2 Anstriche mit Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: 250 ml/m<sup>2</sup> für zwei Anstriche

m<sup>2</sup>..... ..