

Pos.	Menge:	Magnetspachtel auf Kalkmörtelputz	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
1	m ²	<p>Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Milacor Magnetspachtel und Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Pufas pufamur SH45“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch Spachtelmasse: 900g/m² je mm Auftragsstärke</p>	m ²
2	m ²	<p>Grundierung: Hydrosol-Tiefengrund. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	m ²
3	m ²	<p>Magnetspachtelung: Material vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Milacor Magnetspachtel mittels Friess TopFill (18/23 cm) satt auftragen und im frischen Zustand mit Friess Putzperfekt 800 mm abglätten. Grundierung mit Hydrosol-Tiefengrund. Für eine ausreichende Magnethaftung sind zwei Schichten erforderlich. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch ca. 2,3-2,5 kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm</p>	m ²
4	m ²	<p>Beschichtung: 2 Anstriche mit dünnschichtiger Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.</p> <p>Verbrauch: 250 ml/m² für zwei Anstriche</p>	m ²