

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finis Aqua Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Dispersionsfarbe nicht intakt

Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua Beschichten.

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | m ² Untergrundvorbereitung: Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen. | m ² |
| 2. | m ² Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln und schleifen. | m ² |
| 3. | m ² Grundierung mit Hydrosol Tiefgrund
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ² | m ² |
| 3. | m ² Grundanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt. | |
| | Zwischenanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. | |
| | Schlussanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt.
Verbrauch: 350 ml/m ² | |
| | | m ² |