

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua System Einzelpreis: Gesamtpreis:
Untergrund: Gipsputz

- 1 m² **Wandflächen mit vorhandenem, Gipsputz mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua beschichten.**
Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen evtl. mit Arduplan 826 oder gleichwertig planspachteln. m².....
2. m² **Grundierung:** mit lösemittelh. Tiefengrund grundieren.
Achtung: der Tiefgrund darf nicht glänzend auf der Fläche stehen bleiben
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m² m².....
3. m² **Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.
Zwischenanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt.
Schlussanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt.
Verbrauch: 350 ml/m² m².....