

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua System Einzelpreis: Gesamtpreis:
 Untergrund: Kalkmörtelputz

- | | | | |
|----|----------------|--|----------------------|
| 1 | m ² | Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua beschichten.

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche mit Arduplan 826 oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. | m ² |
| 2. | m ² | Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ² | m ² |
| 3. | m ² | Grundanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.

Zwischenanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt.

Schlussanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt.
Verbrauch: 350 ml/m ² | m ² |