

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua auf Magnetfarbe Einzelpreis: Gesamtpreis:
Untergrund: Dispersionsfarbe intakt

- 1 m² **Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua beschichten.**
- Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex R1“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.
- m².....
2. m² **Grundierung:** Hydrosol Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²
- m².....
3. m² **Beschichtung:** Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben.
3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im feuchten Zustand abglätten. Nach Trocknung mit einem Exenterschleifer 80er Körnung planschleifen.
Verbrauch: 600 ml/m²
- Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.
- Zwischenanstrich:** Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt
- Schlussanstrich:** Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt
Verbrauch: 350 ml/m²
- m².....