Milacor Magnetfarbe & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – deckend

Pos.	Menge:		Einzelpreis:	Gesamtpreis:
		Untergrund: Dispersionsfarbe nicht intakt		
1	m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetfarbe und Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen. **Spachtelung:** Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt plan-spachteln. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 150er Körnung. Verbrauch Arduplan 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m²	……	……
2	m²	**Grundierung** mit Hydrosol Tiefgrund. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m²	……	……
3	m²	**Magnetfarbe:** Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben**.** 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im im frischen Zustand abglätten. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m²	m²	……	……
4	m²	**Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt. **Zwischenanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. **Schlussanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. Verbrauch: ca.350 ml/m² für 3 Anstriche	m²	……	……

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 8-10 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar.