

Pos.	Menge:	Milacor Whiteboard-Finish Aqua auf Magnetfarbe	Einzelpreis:	Gesamtpreis
		Untergrund: nicht intakt:		
		<b>Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Magnetfarbe beschichten.</b>		
1.	m <sup>2</sup>	<b>Untergrundvorbereitung:</b> Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen.	m <sup>2</sup> .....	
2.	m <sup>2</sup>	<b>Spachtelung:</b> Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.	m <sup>2</sup> .....	
3.	m <sup>2</sup>	<b>Grundierung:</b> Hydrosol Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> .....	
4.	m <sup>2</sup>	<b>Beschichtung:</b> Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im feuchten Zustand abglätten. Nach Trocknung mit einem Exenterschleifer 80er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m <sup>2</sup>		
		<b>Grundanstrich:</b> Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.		
		<b>Zwischenanstrich:</b> Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt		
		<b>Schlussanstrich:</b> Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt Verbrauch: 350 ml/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> .....	