

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua auf Magnetfarbe Einzelpreis: Gesamtpreis:
Untergrund: Gipskartonplatten

1. m² **Wandflächen neu, aus Gipskarton mit Magnetfarbe beschichten**
Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.
m².....
2. m² **Grundierung:** Hydrosol Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²
m².....
3. m² **Beschichtung:** Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben.
3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im feuchten Zustand abglätten. Nach Trocknung mit einem Exenterschleifer 80er Körnung planschleifen.
Verbrauch: 600 ml/m²
Grundanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.
Zwischenanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt
Schlussanstrich: Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt
Verbrauch: 350 ml/m²
m².....