

**Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua auf Magnetfarbe Einzelpreis: Gesamtpreis:**  
 Untergrund: Gipsputz

1 m<sup>2</sup> **Wandflächen neu, Gipsputzflächenflächen (Mörtelgruppe: P IV a) mit Magnetfarbe beschichten.**  
**Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Vorhandene Sinterschicht abschleifen. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.  
 m<sup>2</sup>.....

2. m<sup>2</sup> **Grundierung:** Hydrosol Tiefgrund LF.  
 Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>.....

3. m<sup>2</sup> **Beschichtung:** Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben.  
 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im feuchten Zustand abglätten. Nach Trocknung mit einem Exenterschleifer 80er Körnung planschleifen.  
 Verbrauch: 600 ml/m<sup>2</sup>  
**Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.  
**Zwischenanstrich:** Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt  
**Schlussanstrich:** Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt  
 Verbrauch: 350 ml/m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>.....