

**Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua auf Magnetfarbe Einzelpreis: Gesamtpreis:**

Untergrund: Kalkmörtelputz

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1  | <p>m<sup>2</sup> <b>Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Magnetfarbe beschichten.</b></p> <p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.</p>  | m <sup>2</sup> ..... |
| 2. | <p>m<sup>2</sup> <b>Grundierung:</b> Hydrosol Tiefgrund LF.<br/>Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p>   | m <sup>2</sup> ..... |
| 3. | <p>m<sup>2</sup> <b>Beschichtung:</b> Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben.<br/>3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im feuchten Zustand abglätten. Nach Trocknung mit einem Exenterschleifer 80er Körnung planschleifen.<br/>Verbrauch: 600 ml/m<sup>2</sup></p> <p><b>Grundanstrich:</b> Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt.</p> <p><b>Zwischenanstrich:</b> Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt</p> <p><b>Schlussanstrich:</b> Zwischenschliff mit 220er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt<br/>Verbrauch: 350 ml/m<sup>2</sup></p> | m <sup>2</sup> ..... |