Milacor Magnetspachtel & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – deckend

Pos.	Menge:			Einzelpreis:	Gesamtpreis:
			Untergrund: Dispersionsfarbe intakt		
1		m²	**Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Magnetspachtel und Milacor Whiteboard Finish Aqua deckend beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m² …….	…….
2		m²	**Grundierung:** Hydrosoll Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² …….	…….
3		m²	**Magnetspachtelung:** Auf gesamte Fläche Milacor Magnetspachtel ca. 5 mm dick auftragen und Sofort mit einer Zahnspachtel C2 im 45° Winkel abziehen und abglätten. Bei Bedarf nach Trocknung vorhandene Spachtelgrate anschleifen. Zwischengrundierung mit Hydrosol-Tiefgrund **unverdünnt.** Danach eine zweite dünne Schicht Milacor Magnetspachtel auftragen und abglätten. Nach Trocknung gesamte Fläche mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch ca. 2,5 Kg/m² je mm Auftragsstärke	m² …….	…….
4		m²	**Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt. **Zwischenanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. **Schlussanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. Verbrauch: ca.350 ml/m² für 3 Anstriche	m²…….	…….

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 8-10 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar.