Milacor Magnetspachtel & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – deckend

Pos.	Menge:			Einzelpreis:	Gesamtpreis:
			Untergrund: Glasgewebe intakt		
1		m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Glasgewebesystem mit Milacor Magnetspachtel und Milacor Whiteboard-Finish Aqua beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Je nach Struktur die gesamte Fläche mit Arduplan 826 oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m² …….	…….
2		m²	**Grundierung:** Hydrosoll Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² …….	…….
3		m²	**Magnetspachtelung:** Auf gesamte Fläche Milacor Magnetspachtel ca. 5 mm dick auftragen und Sofort mit einer Zahnspachtel C2 im 45° Winkel abziehen und abglätten. Bei Bedarf nach Trocknung vorhandene Spachtelgrate anschleifen. Zwischengrundierung mit Hydrosol-Tiefgrund **unverdünnt.** Danach eine zweite dünne Schicht Milacor Magnetspachtel auftragen und abglätten. Nach Trocknung gesamte Fläche mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch ca. 2,5 Kg/m² je mm Auftragsstärke	m² …….	…….
4		m²	**Grundanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, ca. 5 % verdünnt. **Zwischenanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. **Schlussanstrich:** Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua, unverdünnt. Verbrauch: ca.350 ml/m² für 3 Anstriche	m² …….	…….

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 8-10 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar.