Milacor Magnetvlies & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – deckend

Pos.	Menge:		Einzelpreis:	Gesamtpreis:
		Untergrund: Dispersionsfarbe nicht intakt		
1	m²	**Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetvlies und Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen. **Spachtelung:** Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt plan-spachteln. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 150er Körnung. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m² ……	……
2	m²	**Grundierung:** Hydrosoll Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m² ……	……
3	m²	**Tapezierung Magnetvlies:** CapaColl GK oder gleichwertig mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1–2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungs-hinweise und Informationen aus dem technischen Merkblatt entnehmen.	m² …….	……
4	m²	**Grundanstrich:** dünnschichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1.	m²……	……
5	m²	**1. Zwischenanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, verdünnt mit max. 5% Wasser.		
	m²	**2. Zwischenanstrich** leichter Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend unverdünnt.		
	m²	**Schlussanstrich:** leichter Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend unverdünnt. Verbrauch: ca. 350ml/m² für drei Anstriche	m²……	……

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 8-10 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar.