Milacor Magnetvlies & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – deckend

Pos.	Menge:		Einzelpreis:	Gesamtpreis:
1	m²	**Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Milacor Magnetvlies bekleben und mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen.	m²	…….……	……
2	m²	**Grundierung:** Hydrosol-Tiefgrund Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m²	…….……	……
3	m²	**Tapezierung Magnetvlies:** CapaColl GK oder gleichwertig mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1–2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungshinweise und Informationen aus dem technischen Merkblatt entnehmen.	m²	…….……	……
4	m²	**Grundanstrich:** dünnschichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1.	m²	…….……	……
5	m²	**1. Zwischenanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, verdünnt mit max. 5% Wasser. **2. Zwischenanstrich** leichter Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend unverdünnt. **Schlussanstrich:** leichter Zwischenschliff mit 240er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua deckend unverdünnt. Verbrauch: ca. 350ml/m² für drei Anstriche	m²	…….……	……

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 8-10 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar.