

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent System Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Beton

1	m ²	<p>Wandflächen neu, aus glattem Beton im Innenbereich mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, tragfähig, fest und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Fetten oder anderen trennenden Substanzen sein. Schalöl, Fette, Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen, Sinterschichten mechanisch entfernen. Für nachfolgende Spachtelung ist der Untergrund mit Ardex P51, 1:3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Unebenheiten oder Fugen mit Arduplan 826 planspachteln und mit 150er Körnung planschleifen. Anschließend den Untergrund mit Hydrosol Tiefgrund grundieren.</p> <p>Verbrauch Ardex P51: 50g/m², MV 1:3 mit Wasser Verbrauch Arduplan 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke Verbrauch Hydrosol Tiefgrund: ca. 150ml/m²</p>	m ²
2	m ²	<p>2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200 ml/m²</p>	m ²
3	m ²	<p>Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²
4	m ²	<p>Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.