

Pos. Menge: Whiteboard-Finish Aqua System transparent Einzelpreis: Gesamtpreis:
Untergrund: Gipskartonplatten

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | m² Wandflächen mit vorhandenem, Gipskarton mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen mit Arduplan 826 oder gleichwertig planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m ² je mm Auftragsstärke | m ² |
| 2 | m² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ² | m ² |
| 3 | m² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse im gewünschten Farbton
Verbrauch: 200 ml/m ² | m ² |
| 4 | m² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt.
Verbrauch: 100 ml/m ² | m ² |
| 5 | m² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt.
Verbrauch: 100 ml/m ² | m ² |

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.