

Pos. Menge: Whiteboard-Finish Aqua System transparent Einzelpreis: Gesamtpreis:
 Untergrund: Gipsputz

- | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|
| 1 | m ² | Wandflächen mit vorhandenem, Gipsputz (Mörtelgruppe: P IV a) mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen evtl. mit Arduplan 826 oder gleichwertig planspachteln. Verbrauch Ardex 826: 900g/m ² je mm Auftragsstärke | m ² |
| 2 | m ² | Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF.
Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ² | m ² |
| 3 | m ² | 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton
Verbrauch: 200ml/m ² | m ² |
| 4 | m ² | Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt.
Verbrauch: 100ml/m ² | m ² |
| 5 | m ² | Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent, unverdünnt.
Verbrauch: 100ml/m ² | m ² |

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.