

Pos. Menge: Whiteboard-Finish Aqua System transparent Einzelpreis: Gesamtpreis:
Untergrund: Kalkmörtelputz

Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a), mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | m ² Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen.
Verbrauch Ardex 826: 900g/m ² je mm Auftragsstärke | m ² |
| 2 | m ² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF
Verbrauch: ca. 150ml/m ² | m ² |
| 3 | m ² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.
Verbrauch: ca. 200ml/m ² | m ² |
| 4 | m ² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt.
Verbrauch: ca. 100ml/m ² | m ² |
| 5 | m ² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent, unverdünnt.
Verbrauch: ca. 100ml/m ² | m ² |

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.