

Milacor Magnetfarbe & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos.	Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Untergrund: Glasgewebe intakt		
1	<p>m² Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Glasgewebesystem mit Magnetfarbe und Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Ggf. mit Ardex R1 vollflächig abglätten und nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex R1: 800g/m² je mm Auftragsstärke</p> <p>Grundierung mit Hydrosol Tiefgrund Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>		m ²
2	<p>m² Magnetfarbe: Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im im frischen Zustand abglätten. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m²</p>		m ²
3	<p>m² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200 ml/m²</p>		m ²
4	<p>m² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>		m ²
5	<p>m² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>		m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.