

**Milacor Magnetplatten & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent**

Pos.	Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Untergrund: Gipsputz		
1	<p><b>m<sup>2</sup> Wandflächen neu, Gipsputzflächen (Mörtelgruppe: P IV a) mit Magnetplatten bekleben und mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</b></p> <p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Sinterschichten anschleifen.</p> <p><b>Spachtelung:</b> Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder „Pufas SH45“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 180er Körnung planschleifen. <b>Grundierung</b> mit Hydrosol Tiefengrund. Verbrauch Spachtelmasse: 900g/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke Verbrauch Tiefengrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	.....
2	<p><b>m<sup>2</sup> Plattenverklebung:</b> Die Magnetplatten- Raum- und Untergrundtemperatur sollte +18° C nicht unterschreiten. Den Klebepbereich mit einem Klebeband markieren. Milacor Powerkleber (EC1 Ausrüstung) mit einem Zahnspachtel <b>B2</b> gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, danach das Klebeband entfernen. Milacor Magnetplatten sofort in das feuchte Kleberbett einlegen und mit einer Hartgummiwalze kräftig andrücken. Eventuelle Verunreinigungen vor dem Beschichtungsaufbau von der Oberfläche der Milacor Magnetplatten mit Anlauger, z.B. Pufas Anlaugerspray entfernen.</p> <p><b>Wichtig:</b> Milacor Magnetplatten müssen mit einem Fugenabstand von ca. 1 mm verklebt werden. <u>Holzbaukonstruktionen sind als Untergrund nicht geeignet.</u></p> <p>24 Stunden nach der Verklebung die gesamte Fläche mit „Ardex P82“ grundieren, mit „Ardex Arduplan 826“ ganzflächig bis zur vollständigen Glätte spachteln. Es soll eine Q4 ähnliche Oberfläche erreicht werden. Nach ausreichender Trocknung mit mittels Exzentrerschleifer und 180er Körnung planschleifen.</p> <p>Verbrauch: Magnetplatten: 1 m<sup>2</sup> Verbrauch: Powerkleber: 0,6 kg/m<sup>2</sup> Verbrauch: Ardex P82: ca. 100 g/m<sup>2</sup> Verbrauch Arduplan 826: 0,9 kg/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke</p>	m <sup>2</sup> .....	.....
3	<p><b>m<sup>2</sup> Grundanstrich:</b> 2 Deckanstriche dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. <b>Strukturarmerauftrag.</b> Verbrauch: ca. 250 ml/m<sup>2</sup></p> <p><b>Schlussbeschichtung:</b> Zwei Anstriche Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt inkl. leichten Zwischenschliff 320er Körnung. Verbrauch: ca. 200 ml/m<sup>2</sup> für zwei Lackierungen</p>	m <sup>2</sup> .....	.....

**Anmerkung:** Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.