

Milacor Magnetspachtel & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos.	Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Untergrund: Dispersionsfarbe intakt		
1	<p>m² Wandflächen mit vorhandenem, intaktem Altanstrich mit Milacor Magnetspachtel und Milacor Whiteboard Finish Aqua transparent beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke</p>	m ²	
2	<p>m² Grundierung: Hydrosoll Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	m ²	
3	<p>m² Magnetspachtelung: Die zu bearbeitende Fläche abkleben. Auf gesamte Fläche Milacor Magnetspachtel ca. 5 mm dick auftragen und Sofort mit einer Zahnschachtel C2 im 90° Winkel abziehen und abglätten. Nach Trocknung Spachtelgrate beischleifen. Zwischengrundierung mit Hydrosoll-Tiefgrund unverdünnt. Danach eine 2. dünne Schicht Milacor Magnetspachtel auftragen und abglätten. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 120er Körnung. Verbrauch ca. 2 - 2,5 Kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm</p>	m ²	
4	<p>m² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200ml/m²</p>	m ²	
5	<p>m² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100ml/m²</p>	m ²	
6	<p>m² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100ml/m²</p>	m ²	

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.

