Milacor Magnetspachtel & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos.	Menge:		Einzelpreis:	Gesamtpreis:
		Untergrund: Gipskartonplatten		
1	m²	**Wandflächen mit vorhandenem, Gipskarton, Q3 Spachtelung, mit Milacor Magnetspachtel und Milacor Whiteboard Finish Aqua transparent beschichten.** **Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen eventuelle Unebenheiten mit Arduplan 826 oder gleichwertig nachspachteln. Nach Trocknung ggfs. mit 150er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke	m²……	
2.	m²	**Grundierung:** Hydrosol Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²	m²……	
3.	m²	**Magnetspachtelung:** Auf gesamte Fläche Milacor Magnetspachtel ca. 5 mm dick auftragen und Sofort mit einer Zahnspachtel C2 im 45° Winkel abziehen und abglätten. Bei Bedarf nach Trocknung vorhandene Spachtelgrate anschleifen. Zwischengrundierung mit Hydrosol-Tiefgrund **unverdünnt.** Danach eine zweite dünne Schicht Milacor Magnetspachtel auftragen und abglätten. Nach Trocknung gesamte Fläche mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch ca. 2,5 Kg/m² je mm Auftragsstärke Schichtstärke: ca. 1 mm	m ²……	……
4	m²	**2 Deckanstriche:** dünnschichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200ml/m²	m² ……	……
5	m²	**Zwischenanstrich:** Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100ml/m²	m² ……	……
6	m²	**Schlussanstrich:** leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100ml/m²	m² ……	……

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.