

## Milacor Magnetvlies & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

**Pos. Menge:** **Einzelpreis: Gesamtpreis:**

Untergrund: Gipskartonplatten

- |   |                |   |                      |
|---|----------------|---|----------------------|
| 1 | m <sup>2</sup> | <p><b>Wandflächen mit vorhandenem, Gipskarton, Q3 / Q4 Spachtelung, mit Milacor Magnetvlies bekleben und mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</b></p> <p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche anschleifen eventuelle Unebenheiten mit „Arduplan 826“ oder gleichwertig nachspachteln. Nach Durchtrocknung mit 150er Körnung planschleifen.</p> <p><b>Grundierung:</b> Hydrosol Tiefgrund LF.<br/>Verbrauch Ardex 826: 900g/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke<br/>Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p> | m <sup>2</sup> ..... |
| 2 | m <sup>2</sup> | <p><b>Tapezierung Magnetvlies:</b> <u>CapaColl GK</u> oder gleichwertig mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1–2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. <b>Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.</b> Weitere Verarbeitungshinweise und Informationen aus dem technischen Merkblatt entnehmen.</p>  | m <sup>2</sup> ..... |
| 3 | m <sup>2</sup> | <p><b>2 Deckanstriche:</b> dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.<br/>Verbrauch: 200 ml/m<sup>2</sup></p>  | m <sup>2</sup> ..... |
| 4 | m <sup>2</sup> | <p><b>Zwischenanstrich:</b> Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt.<br/>Verbrauch: 100 ml/m<sup>2</sup></p>   | m <sup>2</sup> ..... |
| 5 | m <sup>2</sup> | <p><b>Schlussanstrich:</b> leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt.<br/>Verbrauch: 100 ml/m<sup>2</sup></p>   | m <sup>2</sup> ..... |

**Anmerkung:** Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.