

Milacor Magnetfarbe & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos.	Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Untergrund: Dispersionsfarbe intakt		
1	<p>m² Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Magnetfarbe und Milacor Whiteboard-Finish Aqua beschichten. Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein.</p> <p>Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung gesamte Fläche planschleifen mit 150er Körnung. Verbrauch Ardex 826: 900g/m² je mm Auftragsstärke</p>	m ²
2	<p>m² Grundierung mit Hydrosol Tiefgrund Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m²</p>	m ²
3	<p>m² Magnetfarbe: Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im im frischen Zustand abglätten. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m²</p>	m ²
4	<p>m² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200 ml/m²</p>	m ²
5	<p>m² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²
6	<p>m² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.