

## Milacor Magnetfarbe & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos.	Menge:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
	Untergrund: Kalkmörtelputz		
1	<p>m<sup>2</sup> <b>Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Milacor Magnetfarbe und Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</b></p> <p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Mit 150er Körnung die gesamte Fläche planschleifen. Verbrauch Ardex 826: 900g/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke</p>	m <sup>2</sup> .....	
2	<p>m<sup>2</sup> <b>Grundierung:</b> Hydrosol Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	
3	<p>m<sup>2</sup> <b>Magnetfarbe:</b> Die zu bearbeitende Fläche mit Klebeband abkleben. 3 Anstriche Milacor Magnetfarbe fachgerecht auftragen und im im frischen Zustand abglätten. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch: 600 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	
4	<p>m<sup>2</sup> <b>2 Deckanstriche:</b> dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	
5	<p>m<sup>2</sup> <b>Zwischenanstrich:</b> Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	
6	<p>m<sup>2</sup> <b>Schlussanstrich:</b> leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup> .....	

**Anmerkung:** Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.