

Milacor Magnetplatten & Milacor Whiteboard-Finish Aqua System – transparent

Pos. Menge: _____ **Einzelpreis:** _____ **Gesamtpreis:** _____

Untergrund: intakte Dispersionsfarbe

1 m² **Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Magnetplatten bekleben und mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten mit „Ardex R1“ oder „Pufas R40“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Mit 180er Körnung planschleifen.
Grundierung mit Hydrosol Tiefengrund.
 Verbrauch Spachtelmasse: 900g/m² je mm Auftragsstärke
 Verbrauch Tiefengrund: ca. 150 ml/m²

m²

2 m² **Milacor Magnetplattenaufbau:** Die Untergrund- und Raumtemperatur sollte +18°C nicht unterschreiten. Milacor Magnetplatten immer mit einem Abstand von ca. 2 cm zu anderen Bauteilen (Decken, Ecken, Pfeilern, Fußleisten) usw. bekleben, damit es zu keinerlei Stauchung kommt. Den Kleberebereich mit einem Klebeband markieren. Milacor Powerkleber (EC1 Ausrüstung) mit einem Zahnpachtel **B2** auf den Untergrund gleichmäßig auftragen, danach das Klebeband entfernen. Milacor Magnetplatten sofort in das feuchte Kleberbett einlegen und mit einer Hartgummwalze kräftig andrücken.

Wichtig: Milacor Magnetplatten müssen mit einem Fugenabstand von ca. 1mm verklebt werden. Holzbaukonstruktionen sind als Untergrund nicht geeignet.

24 Stunden nach der Verklebung die gesamte Fläche mit „Ardex P82“ grundieren, mit „Ardex Arduplan 826“ ganzflächig bis zur vollständigen Glätte spachteln. Es soll eine Q4 ähnliche Oberfläche erreicht werden. Milacor Magnetplatten dürfen unter der weißen Spachtelmasse nicht mehr zu erkennen sein. Nach ausreichender Trocknung mittels Exzenterschleifer und 180er Körnung planschleifen.

Verbrauch: Magnetplatten: 1 m²
 Verbrauch: Powerkleber: 0,6 kg/m²
 Verbrauch: Ardex P82: ca. 100 g/m²
 Verbrauch: Arduplan 826: 0,9 kg/m² je mm Auftragsstärke

m²

3 m² **2 Deckanstriche:** dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. **Strukturarmer Auftrag.**
 Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

Schlussanstrich: Zwei Anstriche Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent Unverdünn inklusive leichtem Zwischenschliff mit 320er Körnung.
 Verbrauch: ca. 200 ml/m² für zwei Lackierungen

m²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.