

Milacor Magnetspachtel

Art des Werkstoffs:	Lösemittelfreie, matte Polymerdispersions-Spachtelmasse. Farbton: grau
Anwendungsbereich:	In Innenräumen zur rationellen Herstellung magnethaftender Oberflächen.
Bindemittelbasis:	Spezielle Copolymer-Dispersion
Inhaltsstoffe:	Füllstoffe, Eisenoxydpigmente, Additive
Dichte:	ca. 2,5 kg/l
Eigenschaften:	Mit Milacor Magnetspachtel verwandeln Sie Flächen schnell in eine Magnetwand. Die Verwendung von Klebebändern, Heftzwecken, Nägeln oder sonstigen Klebstoffen gehört der Vergangenheit an. Durch ferromagnetische Inhaltsstoffe wird eine metallische Oberfläche erzielt. Die Farbe ist nicht magnetisch, aber magnethaftend. Es entsteht keine Abschirmung (Telefon, Computer, etc.).
Geeignete Untergründe:	Alle tragfähigen, mineralischen Untergründe, intakte matte Dispersionsfarben, Lackanstriche. Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 Untergrundprüfung: Abs. 3. Der Untergrund muss tragfähig, frei von Fett, Staub, losen Teilen und sonstigen trennenden Substanzen sein. Lackflächen anrauen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Saugende Untergründe mit Acryltiefgrund grundieren. Gipskartonflächen und Gipsputzflächen (vorhandene Sinterschichten bei Gipsputzflächen abschleifen) mit Hydrosol Tiefgrund grundieren. (Es ist besonders darauf zu achten, dass die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.)
Verarbeitungsart:	Das Material vor Verbrauch umrühren, mit rostfreier Glättkelle satt auftragen und im frischen Zustand mit einer Zahnkelle, Zahnform C2 im 90° Winkel abziehen und gleichmäßig abglätten. Nach Trocknung vorhandene Spachtelgrate anschleifen und mit geeignetem Tiefgrund (z.B. Hydro-Grund, Hydrosol) grundieren. Nach Einhaltung der Trocknungszeit ist eine zweite dünne Schicht Magnetspachtel aufzutragen. Nach Trocknung gesamte Fläche mit Mirka Abranet Gitternetz oder Festool Granat 120er planschleifen. Schichtstärken 1–1,5 mm.
Verbrauch:	ca. 2,0 - 2,5 kg/m ² je mm Auftragsstärke
Überarbeitung:	Mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua, Milacor Tafelfarbe, dünnenschichtigen Dispersionsfarben. Bei brillanten Farbtönen den ersten Anstrich in weißem Farbton ausführen.
Trockenzeit:	Je nach Temperatur ca. 12 - 24 Stunden zwischen jedem Arbeitsgang.
Verarbeitungstemperatur:	Luft und Untergrund mindestens + 5° C.
Lagerung:	Kühl und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
Gefahrenhinweise:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produktcode:	BSW20
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebindegröße:	12,5 KG, 25 KG

Stand: Mai 2017

Dieses Technische Merkblatt ist nach dem neuesten Stand der Technik und vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei Neuerscheinung werden diese Texte ungültig.