

Pos. Menge: Milacor Magnetvlies Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Altanstrich intakt

- 1 m² **Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Magnetvlies bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Eine Grundierung auf intakten Silikat- oder Dispersionsanstrichen ist nicht erforderlich.

m²

- 2 m² **Tapezierung Milacor Magnetvlies:**

Milacor Systemkleber mit Farbbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Milacor Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: 250-350 g/m²

m²

- 3 m² **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250ml/m² für zwei Anstriche

m²