

Pos.	Menge:	Milacor Magnetvlies	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
-------------	---------------	----------------------------	---------------------	---------------------

Untergrund: Altanstrich nicht Intakt

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | m ² | Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetvlies bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten. |
|---|----------------|---|

Untergrundvorbereitung: Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen.

Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Pufas R40“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.

Getrocknete Spachtelmasse mit 180er

Körnung planschleifen mit Silikat-Fixativ grundieren.

Verbrauch Pufas R40: ca. 900g/m² je mm Auftragsstärke

Verbrauch Silikat-Fixativ: ca. 100 ml/m² **MV 1:2 mit Wasser** verdünnt

m²

- | | | |
|---|----------------|---|
| 2 | m ² | Tapezierung Milacor Magnetvlies:
Milaocr Systemkleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden. Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen. |
|---|----------------|---|

Verbrauch Milacor Systemkleber: ca. 250-350 g/m²

m²

- | | | |
|---|----------------|---|
| 3 | m ² | Beschichtung: Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. |
|---|----------------|---|

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

m²