

Pos. Menge: **Milacor Magnetvlies extra-stark** Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Altanstrich nicht Intakt

- 1 m² **Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²) bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen.

Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Ardex R1“ oder „Pufas R40“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln.

Getrocknete Spachtelmasse mit 180er

Körnung planschleifen mit Silikat-Fixativ grundieren.

Verbrauch Spachtelmasse: ca. 900g/m² je mm Auftragsstärke

Verbrauch Silikat-Fixativ: ca. 100 ml/m² **MV 1:2 mit Wasser** verdünnt

m²

- 2 m² **Tapezierung Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²):**

Milacor Systemkleber mit Farbbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die

Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C)

24 Stunden. **Magnetvlies extra-stark auf Stoß verkleben,**

blasenfrei andrücken und abschneiden. Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: ca. 250-350 g/m²

Rollenmaße Magnetvlies extra-stark: 10,40 / 5,20 / 2,60 m x 1,00 m

m²

- 3 m² **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

m²