

Pos. Menge: **Milacor Magnetvlies extra-stark auf Gipsputz** Einzelpreis: **Gesamtpreis:**

Untergrund: Gipsputz / Gipsbauplatten

- 1 m<sup>2</sup> **Wandflächen neu, Gipsputzflächenflächen (Mörtelgruppe: P IV a) mit Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m<sup>2</sup>) bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

**Untergrundvorbereitung:** Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Vorhandene Sinterschicht abschleifen. Unebene Untergründe mit „Keim Dolomitspachtel“ oder „Pufas Silikat-Leichtspachtel“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 180er Körnung planschleifen mit Silikat-Fixativ grundieren.

Verbrauch Spachtelmasse: 1,1-1,8 kg/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke  
Verbrauch Silikat-Fixativ ca. 100 ml/m<sup>2</sup> **MV 1:2 mit Wasser** verdünnt

m<sup>2</sup> ..... ..

- 2 m<sup>2</sup> **Tapezierung Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m<sup>2</sup>):**

Milacor Systemkleber mit Farbbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Magnetvlies extra-stark auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: 250-350 g/m<sup>2</sup>  
Rollenmaße Magnetvlies extra-stark: 10,40 / 5,20 / 2,60 m x 1,00 m

m<sup>2</sup> ..... ..

- 3 m<sup>2</sup> **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250 ml/m<sup>2</sup> für zwei Anstriche

m<sup>2</sup> ..... ..