

Pos. Menge: **Milacor Magnetvlies extra-stark** Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Zement-/Kalkmörtelputz

- 1 m² **Wandflächen neu, aus Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II a) mit Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²) bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Sandende Oberflächen mit Silikat-Fixativ festigen. Unebene Untergründe mit „Keim Dolomitspachtel“ oder „Pufas Silikat-Leichtspachtel“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Getrocknete Spachtelmasse mit 180er planschleifen.

Verbrauch Spachtelmasse: 1,1-1,4 kg/m² je mm Auftragsstärke
Verbrauch Silikat-Fixativ: ca. 100 ml/m² **MV 1:2 mit Wasser** verdünnt

m²

- 2 m² **Tapezierung Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²):**
Milacor Systemkleber mit Farbbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Magnetvlies extra-stark auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: 250-350 g/m²
Rollenmaße Magnetvlies extra-stark: 10,40 / 5,20 / 2,60 m x 1,00 m

m²

- 3 m² **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

m²